


# SEED Material Support

製品名：グラフィックカーペット

1



## 出力

鏡像（左右反転した後）で染料をインクジェットプリンターで転写紙に出力します。

2




項目	設定目安
温度	200~220℃
時間	0.3~1.0m/分
プレス圧	事前テスト

プレス圧が強い場合、生地の変色が多くなります。（厚みがなくなります）

## 熱転写（昇華転写）

①の転写紙の染料を熱と圧力をかけてカーペットに転写させます。  
※ 上記設定はあくまで目安です。設備により異なりますので事前にテストしてください  
また、伸縮率も変動がありますので、事前にご確認の上ご使用ください

3



## 仕上げ

仕上げサイズにカットします。

4



## 完成

施工：両面テープ貼り



<http://www.seed-sp.co.jp>

ご不明な点などございましたら  
お気軽にお問い合わせください

## 株式会社シード

〒101-0054  
東京都千代田区神田錦町1丁目4-8  
Tel : 03-6807-2681  
Fax : 03-6807-2682  
mail : [info@seed-sp.co.jp](mailto:info@seed-sp.co.jp)

Memo

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---